

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005年2月3日 (03.02.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/010921 A1


- (51) 国際特許分類⁷: H01J 61/20, 61/88
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/010789
(22) 国際出願日: 2004年7月22日 (22.07.2004)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ:
特願2003-279803 2003年7月25日 (25.07.2003) JP
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電
器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUS-
TRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大
字門真 1 0 0 6 番地 Osaka (JP).
(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 打保 篤志

- (UTSUBO, Atsushi). 野原 浩司 (NOHARA, Hiroshi).
金澤 有岐也 (KANAZAWA, Yukiya). 西浦 義晴
(NISHIURA, Yoshiharu). 高橋 清 (TAKAHASHI,
Kiyoshi). 甲斐 誠 (KAI, Makoto). 堀内 誠 (HORI-
UCHI, Makoto).
(74) 代理人: 奥田 誠司 (OKUDA, Seiji); 〒5400038 大阪府
大阪市中央区内淡路町一丁目3番6号 片岡ビル2階
奥田国際特許事務所 Osaka (JP).
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,
NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,

[続葉有]

(54) Title: METAL HALIDE LAMP

(54) 発明の名称: メタルハライドランプ



(57) Abstract: Disclosed is a metal halide lamp which comprises a ceramic arc tube and a pair of electrodes arranged opposite to each other. This lamp contains a Pr (praseodymium) halide, an Na (sodium) halide and a Ca (calcium) halide filled in the arc tube. The amount of praseodymium halide filled in the tube (H_p [mol]), the amount of sodium halide filled in the tube (H_n [mol]), and the amount of calcium halide filled in the tube (H_c [mol]) satisfy the following relations: $0.4 \leq H_c/H_p \leq 15.0$ and $3.0 \leq H_n/H_p \leq 25.0$.

(57) 要約: 本発明のメタルハライドランプは、セラミックから形成された発光管と、一対の対向する電極とを備えている。このランプは、発光管の内部に封入されたPr (プラセオジウム) のハロゲン化物、Na (ナトリウム) のハロゲン化物、およびCa (カルシウム) のハロゲン化物を有しており、Prのハロゲン化物の封入量 H_p [mol]、Naのハロゲン化物の封入量 H_n [mol]、およびCaのハロゲン化物の封入量 H_c [mol]が、 $0.4 \leq H_c/H_p \leq 15.0$ 、および $3.0 \leq H_n/H_p \leq 25.0$ の関係を満たす。



SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN,
TD, TG).

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF,

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

明 細 書

メタルハライドランプ

技 術 分 野

- 5 本発明は、屋外・高天井等に用いられるメタルハライドランプに関する。

背 景 技 術

- 10 近年、メタルハライドランプの発光管材料として、セラミックを用いたセラミックメタルハライドランプの開発が盛んである。セラミック製の発光管は、石英製の発光管と比較して、発光材料との反応が少なく、耐熱性に優れているという特長がある。

- 15 この特長をいかして、石英に比べて高温で動作させることが可能となり、より高い効率で演色性に優れてメタルハライドランプを実現することができる。

- 20 セラミック発光管を用いたメタルハライドランプの一例として、特表2000-511689号公報に開示されているようなランプがある。このランプは、セラミック発光管内にNa（ナトリウム）、Tl（タリウム）、Dy（ディスプロシウム）、Ho（ホルミウム）のうち少なくとも一つのハロゲン化物に加え、CaI₂（沃化カルシウム）を封入することにより、平均演色評価数Raが90以上の良好な演色性と、相関色温度3900K～4200Kの白色光を備えたメタルハライドランプである。

しかしながら、上記の特表2000-511689号公報に記載されているメタルハライドランプの効率は、ランプの定格電力

(lamp power rating) が150W (ワット) の場合に85LPW ~ 90LPW程度であり、石英管を使用する場合より高い効率を発

5 揮する。ここで、「LPW」とは「Lumen Per Watt」の頭文字を取ったもので、「lm/W」の単位を有する。

近年、省エネルギーの観点から、従来のメタルハライドランプよりも効率の高い光源が望まれている。高圧ナトリウムランプの効率は約110LPW (電力定格180Wの場合) と非常に高いが、Ra
10 aが約25であり、演色性が乏しい。このため、高圧ナトリウムランプは、店舗や高天井等に用いられることはあまりなく、道路灯などに使用されている。

このように店舗や高天井の照明には、ランプの効率のみならず、演色性に優れていることも重視されるが、一般に、光源の高効率化
15 を達成しようとする、視感度の高い緑系の発光が強められるため、演色性が低下してしまう。すなわち、高効率化と高演色性の両立は非常に困難とされている。

本願発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、平均演色評価数Raが70以上、好ましくは85以上
20 上となる良好な演色性を保ちながら、従来のメタルハライドランプの効率 (典型的には90LPW) に比べて10%以上は高い効率 (100LPW以上) を示すメタルハライドランプを提供することにある。10%の効率向上 (光束増加) は、人間が若干の明るさ増

加を感じることができる最低レベルである。また、平均演色評価数 $R_a 70$ 以上という条件は、一般に工場などで作業をする場合に物の色を識別するに良好な演色性をもたらすものであると考える。

5

発明の開示

本発明のメタルハライドランプは、セラミックから形成された発光管と、一对の対向する電極とを備えたメタルハライドランプであって、前記発光管の内部に封入された P_r （プラセオジウム）のハロゲン化物、 N_a （ナトリウム）のハロゲン化物、および C_a （カルシウム）のハロゲン化物を有しており、前記 P_r のハロゲン化物の封入量 H_p [mol]、前記 N_a のハロゲン化物の封入量 H_n [mol]、および前記 C_a のハロゲン化物の封入量 H_c [mol] が、 $0.4 \leq H_c / H_p \leq 15.0$ 、および $0 \leq H_n / H_p \leq 25.0$ の関係を満たしている。

15 好ましい実施形態において、前記 P_r のハロゲン化物、前記 N_a のハロゲン化物、および前記 C_a のハロゲン化物の封入量は、いずれも、 $1.0 \text{ mg} / \text{cm}^3$ 以上である。

好ましい実施形態において、 $0.4 \leq H_c / H_p \leq 4.7$ である。

20 好ましい実施形態において、 $11.9 \leq H_c / H_p \leq 15.0$ である。

好ましい実施形態において、前記発光管の内径を D (mm)、前記電極先端間距離を L (mm) としたとき、 $4 \leq L / D \leq 9$ の関係を満たしている。

好ましい実施形態において、前記発光管を収納する外管を備え、

前記発光管と前記外管との間が 1 kPa 以下の減圧状態に保たれている。

好ましい実施形態において、平均演色評価数 R_a が70以上、ランプ効率が 100 LPW 以上である。

5 本発明の照明装置は、上記いずれかのメタルハライドランプと、前記メタルハライドランプの調光を行なう手段とを備えている。

好ましい実施形態において、前記手段は、前記メタルハライドランプの電極に電力を供給する電子安定器を有し、前記電子安定器は、前記電力を定格の25%から前記定格までの範囲で調節することができる。

10

図面の簡単な説明

図1は、セラミック発光管の構成を内部に有する本発明のアーケ放電ハロゲン化金属ランプの側面図である。

15 図2は、図1の発光管20の拡大した断面図である。

図3は、本発明ランプについての、ランプ効率(LPW)と、発光管電極間長さ対内径の比(L/D)との関係を示す図である。

図4は、本発明ランプについての、 Ca のハロゲン化物量と Pr のハロゲン化物量との mol 比による、ランプ効率(LPW)および平均演色評価数(R_a)との関係を示す図である。

20

図5は、本発明の典型的なランプについて、 30 W から 150 W まで調光した場合の色温度の変化を示す図である。

図6(A)～(G)は、本発明ランプの発光管の一実施形態の断面を示す図である。

25 図7は、本発明によるメタルハライドランプと電子安定器とを備えたシステム(照明装置)の構成例を示すブロック回路図である。

発明を実施するための最良の形態

本発明のメタルハライドランプは、発光管の内部に封入されたPr（プラセオジウム）のハロゲン化物、Na（ナトリウム）のハロゲン化物、およびCa（カルシウム）のハロゲン化物を有しており、Prのハロゲン化物の封入量Hp[mol]、Naのハロゲン化物の封入量Hn[mol]、Caのハロゲン化物の封入量Hc[mol]の間に以下の関係が同時に成立している。

$$3. 0 \leq Hn/Hp \leq 25. 0 \quad \dots (式1)$$

$$0. 4 \leq Hc/Hp \leq 15. 0 \quad \dots (式2)$$

本発明では、上記の式1および式2を満足する比率で、Prのハロゲン化物、Naのハロゲン化物、およびCaのハロゲン化物をセラミック製発光管内に封入している点に主たる特徴点を有している。このことにより得られる効果の詳細については、後述する実施例の作用効果を説明する際に併せて説明する。

以下、図面を参照しながら、本発明によるメタルハライドランプの好ましい実施形態を説明する。

まず、図1を参照する。図1は、本実施形態のメタルハライドランプ10の構成を示す図である。この図は、球状ホウケイ酸外管11がエジソン型の金属口金12にはめ込まれた状態を示している。

本実施形態のメタルハライドランプ10は、透明な外管11と、外管11の内部に収容されたセラミック発光管20とを備えている。

口金12にはホウケイ酸ガラスフレア（外管長軸通過フレア）16が取り付けられており、外管11の長軸方向の軸（図1の点線104）に沿って外管11の内部へと延びている。

口金12の内側には、電氣的に絶縁された一対の電極金属部分

(不図示) が設けられており、各電極金属部分からは、ホウケイ酸ガラスフレア（外管長軸通過フレア）16を通して、引き込み電極ワイヤ14および15（アクセスワイヤ）が外管11の内部で平行に延びている。ワイヤ14および15は、例えばニッケルまたは軟鋼から形成されている。

ワイヤ15のうち、外管長軸104に対して平行な部分は、ランプの動作時にワイヤ15の表面から光電子が発生しないように、酸化アルミニウムセラミックチューブ18の内部を通っている。また、ワイヤ15の外管長軸104に対して平行な部分は、ガス不純物を捕捉（吸着）するためのゲッター19を支持している。

セラミック発光管20は、後述するように多様な構成をとり得る。図1に示す発光管20の構成は一例に過ぎない。図示されている発光管20は、可視光に対して半透明である多結晶アルミナ壁を有するシェル構造を有している。

この発光管20は、本管25と、1対の小さな内径／外径セラミック切頭円筒シェル部分21（「チューブ21」と称しても良い）とを有している。チューブ21は、本管25の2つの開口端部のそれぞれに焼き嵌めされている。

発光管20は、イットリウム－アルミニウム－ガーネット（いわゆるYAG）、窒化アルミ、アルミナ、イットリア、ジルコニアなどの材料から好適に形成され得る。

次に、図2を参照しながら、発光管20の構成を詳細に説明する。図2は、図1の発光管20を拡大した断面図である。

図2に示す発光管20の本管25は、内径Dのシェル部分101、チューブ21に接続される一対の円筒シェル部分102、および、シェル部分101と各円筒シェル部分102とを連結する一対の円

錐シェル部分１０３を有している。

各チューブ２１からは、例えばニオブウムから形成されるリード線２６が外側にチューブ２１から延びている。２本のリード線２６は、それぞれ、図１に示すワイヤ１４、１５を電氣的に接続され、
5 ランプ電力を供給するための導線として用いられる。

２本のリード線２６の一方は、図１に示すようにワイヤ１４が外管長軸１０４と交差する位置で、溶接によってワイヤ１４に接続されている。２本のリード線２６の他方は、図１に示すようにワイヤ１５が外管長軸１０４と交差する位置で、溶接によってワイヤ１５
10 に接続されている。このように発光管２０は、ワイヤ１４およびワイヤ１５との溶接部分の間に配置され、発光管２０の長さ方向の軸が外管長軸１０４とほぼ一致するように支持されている。こうして、ランプ動作に必要な入力電力は、ワイヤ１４、１５を介して発光管２０のリード線２６に供給される。

15 リード線２６は、ガラスフリット２７によってチューブ２１の内表面に固定され、封止されている。このため、リード線２６の熱膨張特性（線膨張係数）は、チューブ２１およびガラスフリット２７の熱膨張特性（線膨張係数）に近いことが好ましい。

チューブ２１の内側には、モリブデン引き込みワイヤ２９が配置
20 されている。ワイヤ２９の一端は、リード線２６の一端に溶接によって接続され、他端はタングステン主電極軸３１の一端に溶接によって接続されている。主電極軸３１の他端（先端部分）には、タングステンコイルからなる電極３２が設けられ、溶接によって主電極
31 と一体化されている。

25 リード線２６の直径は、例えば０．９mmである。主電極軸３１の直径は、例えば０．５mmである。これらのサイズは用途に応じ

て適宜適切な大きさに変更可能である。

本実施形態のランプの構成を規定するパラメータのうちで特に重要なもの、発光管20の2つの電極32の間の長さまたは距離「L（電極間距離）」、および、電極間における本管25の内径「D」によって定義される比 L/D である。

本実施形態では、1対の電極32の先端部の中心を結ぶ直線（「電極間直線」と称することにする）に沿って電極間距離 L が測定される。一方、本管25の内径 D は、この電極間直線に実質的に直交する「平面」に沿って測定される。本明細書において、「実質的に直交する」場合には、上記の「平面」に対して「電極間直線」が正確に直交する場合のみならず、この「平面」と「電極間直線」とが直角から僅かにずれた角度で交差している場合を含む。具体的には、本管25の形状や、本管25の内部における電極32の位置が図2に示すものから変化した場合、内径を規定する平面（本管25の内壁面に垂直な面）と電極間直線との関係が「垂直」から外れる場合がある。このように内径 D を規定する面と電極間直線とが正確に直交しない場合でも、そのことに起因して発光特性の低下が通常のランプ設計において問題にならない程度であれば良い。

後述するように、 L/D は、発光管20から放射される光の量、活性材料原子の励起状態の分布、材料輝線の広がり等に影響する常用なパラメータである。

以下、本実施形態に係るメタルハライドランプの具体的な実施例を説明する。なお、以下に説明する各実施例では、図6（D）に示す形状の発光管を使用している。この発光管は、管壁構造の両端が半球となるように切断された直円柱の断面を有している。

（実施例1）

以下、本発明によるメタルハライドランプの第1の実施例を説明する。

本実施例のメタルハライドランプの基本的な構成は、図1および図2を参照して説明した通りのものであるが、本実施例では、ランプの定格電力を150Wに設定し、外管11内を1kPaの減圧状態に保持している。本実施例の発光管20は、多結晶アルミナから構成されており、その内部には定格電力で点灯している時のランプ電圧が80～95Vの範囲となるに適した量の水銀0.1～4.0mgと、封入ハロゲン化物を発光管内容積に合わせて総量5.5～19mg封入した。用意したハロゲン化物は、ヨウ化プラセオジウムと、ヨウ化ナトリウムと、ヨウ化カルシウムがそれぞれ、mol比で1:10:0.5、1:10:2および1:10:10、すなわち、Caのハロゲン化物量(Hc)とPrのハロゲン化物量(Hp)とのmol比が、 $Hc/Hp=0.5, 2.0, 10$ の3通りである。発光管20の内部には、更に、300K(ケルビン)において200Paの圧力を示すXe(キセノン)ガスが封入されている。

本実施例では、上記の構成を有するメタルハライドランプであって、発光管20の内径Dに対する電極間距離Lの比 L/D を0.6から2.0まで種々変化させたランプを用意し、各ランプを定格電力150Wで点灯させた状態でランプの光出力特性を評価した。

図3は、従来例と本発明の典型的なランプについて、ランプ効率[L PW]と比 L/D との関係を示している。

ここで、従来の高効率ランプ(以降、「従来ランプ」と称する)と本発明ランプとの相違点は封入物の種類のみであり、その他の構成は同じである。従来ランプの封入物はNa、Tl、Dy、Ho、

TmおよびCaのヨウ化物であり、これらを特表2000-511689号公報に記載されている第一の実施例にしたがって用いた。
すなわち、Naが29mol%、Tlが6.5mol%、Hoが6.5mol%、Tmが6.5mol%、Caが45mol%となるように発光管内容積に合わせてハロゲン化物の総量を5.5~19mg封入した。

従来ランプにおけるランプ効率、図3に示すように、典型的にはL/Dによらず、約90LPWである。ところが、本発明ランプにおいて、電極間距離Lと内径Dとが $L/D \geq 1.0$ という関係を満たす場合に、従来より約10%以上の高い効率を得ることができることがわかった。さらに、L/Dがこの範囲にあるとき、Raは70から90であり、非常に良好な演色性も得られることがわかった。

特に $L/D \geq 4$ という関係を満たす場合、本発明ランプのランプ効率は113LPWとなるため、従来ランプのランプ効率90LPWに比べて25%以上も高い効率を得られる。つまり、 $L/D \geq 4$ のとき、ランプ効率が高いランプとして使用される高圧ナトリウム灯のランプ効率110LPWと同等以上の高い効率を得られることが分かった。また、高圧ナトリウム灯では、Raの値が20~30程度であるのに対し、本発明ランプのRaは70~90の非常に良好な値を示し、高効率と高演色の両立を実現している。

本発明ランプのランプ効率は、従来ランプのランプ効率に比べて25%以上増加するので、発光性能を維持しつつ、従来の照明設計で用いられている照明の灯数を25%低減することができる。さらに、 $L/D \geq 4$ の関係を満たす範囲では、発光管20を水平となる状態で点灯した場合においても放電アークの湾曲が抑えられ、点灯

中のちらつきを防止する効果が確認された。

電極間距離 L および内径 D は、 $7 \leq L/D \leq 9$ という関係を満たすことが更に好ましい。この場合、本発明ランプのランプ効率は最大化され、 120 L P W 以上の高い値を達成することができる。このとき、従来ランプの 90 L P W に比べて、本発明ランプの高いものでは、約 35% もランプ効率を改善することができる。

なお、図3のグラフからは、 $L/D > 9$ という関係を満たすと、ランプ効率が低下傾向にあることがわかる。しかしながら、電極間距離 L と内径 D とが $9 < L/D \leq 20$ という関係を満たしていれば、本発明ランプのランプ効率は、従来ランプのランプ効率 90 L P W よりも高いことが分かる。

電極間距離 L と内径 D とが $L/D > 20$ という関係を満たすとき、電極間距離 L が非常に大きくなり、通常の点灯回路を用いた放電の始動および放電の維持が困難となるか、または、内径 D が小さくなり、管壁における電子の消滅に起因して放電の維持が困難となる。したがって、電極間距離 L と内径 D とは、 $L/D < 20$ という関係を満たすことが好ましい。

なお、本実施例では、 H_c/H_p を 0.5 、 2.0 、および 10 に3種類の値に設定したが、 $1.0 \leq L/D \leq 20$ の範囲において、 100 L P W 以上を実現するためには、 $H_c/H_p \leq 2.0$ に設定する必要がある。ただし、 $H_c/H_p \leq 15.0$ であれば、従来ランプよりもランプ効率を向上させることができる。

また、 $L/D \geq 4$ であれば、 $H_c/H_p \leq 15$ の範囲すべてにおいて 100 L P W 以上の高いランプ効率を実現できる。

本発明の効果を得るためには、発光管内にハロゲン化ブラセオジウム、ハロゲン化ナトリウム、およびハロゲン化カルシウムを少なく

とも1mol%以上は封入する必要がある。

なお、本発明の効果を得るためには、Prのハロゲン化物、Naのハロゲン化物、およびCaのハロゲン化物の封入量は、いずれも、
1. 0mg/cm³以上に設定することが好ましく、2. 0~25
5 mg/cm³。の範囲に設定することがより好ましい。

本実施例では発光管材料に透光性セラミックを使用しているが、例えば石英製の発光管を使用した場合、Prと石英が反応し、寿命早期に失透等の問題が発生する。また、Caについても同様であり、石英製の発光管で本実施例の封入物を使用した場合には本発明の
10 効果を得ることはできない。

(実施例2)

以下、本発明によるメタルハライドランプの第2の実施例を説明する。

本実施例のランプが実施例1のランプと異なる点は、発光管20
15 内部に、水銀を0.5mg、封入ハロゲン化物として、ヨウ化プラセオジウムと、ヨウ化ナトリウムの比が1:10、合計9mgとなるように封入し、Caのハロゲン化物量(Hc)とPrのハロゲン化物量(Hp)とのmol比Hc/Hpが0.2から1.8の範囲となるようにヨウ化カルシウムを加えた。

20 また、2つの電極32間の本管25の内径Dは約4mmである。
発光管20の放電領域201内における2つの電極32間の電極間距離Lは、約32mmであり、同じ値のアーク長が得られる。その他の点は実験の形態1と同一である。従来、ランプの定格電力150Wの場合において、電極間距離Lは10mm程度であったことを
25 考慮すると、本発明ランプの電極間距離Lは極めて長い。定格電力150~200Wの場合、本発明ランプの電極間距離Lを20mm

～50mmの範囲内に設定することが好ましい。電極間距離 L が20mmを下まわると、同じ管壁負荷では内径 D が大きくなるため、アークが湾曲して、発光管が割れるおそれがある。一方、電極間距離 L が50mmを超えると、ランプの始動が困難になる。

- 5 本発明ランプを定格電力150Wで点灯させてランプの光出力特性を評価した。

図4は、本発明ランプについて、Caのハロゲン化物量(H_c)とPrのハロゲン化物量(H_p)とのmol比 H_c/H_p に対するランプ効率[L PW] および平均演色評価数 R_a との関係を示す。

- 10 図4に示すように、 H_c/H_p の比が高くなるほど効率が低下し、 $H_c/H_p=15$ のとき、効率は117 L PWとなる。 H_c/H_p の比が15を超えてさらに高くなると、効率は急激に低下する。

- 一方、 R_a は H_c/H_p の比が高くなるに従って一律に上昇する。 $H_c/H_p=0.4$ のとき、 R_a は70である。すなわち、 $0.4 \leq H_c/H_p \leq 15$ の範囲では、従来ランプが示す効率90 L PWよりも25%以上も高い効率(115 L PW以上の効率)と、 R_a 70以上の良好な演色性を兼ね備えることができる。
- 15

- 25%の効率上昇は、人間がはっきりと明るさの向上を感じることができる量である。従来ランプより25%の効率アップは画期的な効率であることを意味する。
- 20

なお、 $H_c/H_p=4.7$ のとき、効率125 L PWであることから、 $H_c/H_p \leq 4.7$ の範囲では、 R_a 70以上の良好な演色性を保ったまま、従来ランプと比べて約40%も高い効率である125 L PWを示している。

- 25 なお、 $H_c/H_p=11.9$ のとき、効率は120 L PWであり、 R_a が90であることから、 $H_c/H_p \geq 11.9$ の範囲では、従

来ランプの効率（90LPW）より25%以上も高い効率（115LPW以上の効率）と、 R_a が90以上という非常に良好な演色性得ることができる。更に、 d_{uv} は0.005以下という黒体軌跡に近い優れた白色光を呈していることも確認した。

5 また、本発明ランプでは、 $11.9 \leq H_c/H_p \leq 15.0$ の範囲で、従来ランプの演色性（ R_a 90～92）と同等の演色性を得ることができる。

10 実施例1について説明したように、ランプ効率は電極間距離 L と内径 D の比 L/D によって変化する。実施例2では、 $L/D=8$ に設定しているが、 $H_c/H_p \leq 15$ であれば、実施例1で示したように、 $L/D \geq 1.0$ の範囲で従来ランプの効率90LPWを超える高い効率が達成される。

15 実施例1、2のいずれの場合も、ヨウ化プラセオジウムとヨウ化ナトリウムの比を1:10に設定しているが、この比が、1:3～1:25の範囲内であれば、同様に高い効率で良好な演色性を発揮させることができる。

（実施例3）

以下、本発明によるメタルハライドランプの第3の実施例を説明する。

20 本実施例におけるランプの構成は、封入したハロゲン化物の比率を除いて、実施例2におけるランプの構成と同一である。

25 本実施例では、 Ca のハロゲン化物量（ H_c ）と Pr のハロゲン化物量（ H_p ）とのmol比 H_c/H_p を0.4から15.0の範囲で変化させ、また、 Na のハロゲン化物量（ H_n ）と Pr のハロゲン化物量（ H_p ）とのmol比 H_n/H_p を3.0から25.0の範囲で変化させた。

図5は、それらの内、Pr : Na : Caを、1 : 3 : 0.4、
1 : 3 : 2、1 : 10 : 0.4、1 : 10 : 10、1 : 25 : 2、
1 : 25 : 15と変化させた例について、ランプへの入力電力
(W)と色温度(K)の関係を示している。

5 図5においては、比較のため、従来ランプとして、実施例1と同様に特表2000-511689号公報に記載されているランプに準じたランプ（従来ランプ）の入力電力と色度との関係をも示している。

図5に示すように、従来ランプへの入力電力を低下させると、色
10 温度が上昇するが、本発明ランプでは、入力電力を定格電力の25%に低下させた場合でも、色温度変化が約300K以内に抑制され、優れた調光特性を有している。

図5に示すように、Hn/Hpによってランプの色温度がほぼ決定され、Hc/Hpによる色温度への影響は少ない。さらに、実施
15 したHn/HpやHc/Hpの範囲であれば、これらの比によらず優れた調光特性が得られる。

従来ランプの色温度変動の原因は、封入しているT1と他の封入物（特にDyやHoのような3A族）が、温度に強く依存して異なった蒸気圧特性を示すからである。このため、定格電力を下回る入力電力では、発光のバランスが崩れ、調光時の低温状態でも強く発
20 光するT1が緑色の発光色を呈し、ランプの色温度が上昇する。

これに対し、本発明ランプでは、主な発光がPrおよびNaから発せられるため、温度変化に対する蒸気圧変動は相対的にほぼ等しい。加えて、Caのハロゲン化物を混合しているため、点灯条件の変動に対しても、封入物の発光バランスを安定させるとい
25 う、PrおよびNaだけでは見られない優れた調光特性が得られる。

なお、本実施例では、 L/D を8に設定したが、 L/D が $1.0 \leq L/D \leq 20$ の関係を満足する限り、同様に良好な調光特性が得られた。

本実施例のメタルハライドランプを調光する際、電子安定器を使用して行なうことが好ましい。図7は、本発明によるメタルハライドランプと電子安定器とを備えたシステム（照明装置）の構成例を示すブロック回路図である。図7に示す電子安定器は、商用電源1から交流電流を受け取り、直流電流に変換する昇圧チョッパ2と、直流電流を周波数および波形の調整された交流電流に変換する点灯する回路部3とを備えており、点灯回路部3から出力される交流電流は、本発明に係るメタルハライドランプ7に供給される。

この電子安定器は、第1制御回路4、第2制御回路5、および設定部6を更に備えており、第1制御回路4は、昇圧チョッパ2の出力する電圧および電流の大きさは、第1制御回路4によって検知され、設定部6によって設定された値を示すように制御される。点灯回路部3の出力波形および周波数は、第2制御回路5によって制御される。

メタルハライドランプ7の調光は、設定部6によって設定された値を持つ出力が昇圧チョッパ2から得られるように第1制御回路4が昇圧チョッパ2の動作を制御することによって行なわれる。

このような構成を有する電子安定器を用いることにより、メタルハライドランプの寿命末期まで、安定した瞬時調光を行うことができるだけでなく、定格電力で点灯する場合にも、電源電圧変動による影響を少なくすることができる。

図7の装置では、ランプ7に入力する電力を定格ランプ電力の25%まで低下しても、前述したように、色温度変化が約300K以

内に抑制され、優れた調光特性が得られる。

本発明のメタルハライドランプによれば、実施例 1 から 3 について説明したように、寿命中のランプ電圧上昇が少なく、寿命末期まで電気特性変化の少ない良好なランプ特性が得られる。

5 また、本発明のメタルハライドランプによれば、寿命中の光特性変化（特に色温度変化）が少なく、さらに製造時の色特性バラツキ（個体差）も小さいことが確認された。これは、P r、N a、およびC aのハロゲン化物を混合して用いたことによって得られる本発明に特有の効果であり、調光時にも発光バランス安定の効果として
10 発現される。

 なお、実施例 1 ～ 3 のいずれの場合も、特に好ましい例として、外管 1 1 の内部を 1 k P a の減圧状態に設定しているが、外管 1 1 の内部を例えば 5 0 k P a 以下の窒素雰囲気気設定しても良い。その場合、ランプ効率が僅かに低下するが、実施例のランプと同様に、
15 高効率かつ良好な演色性を兼ね備え、かつ、調光特性に優れたメタルハライドランプを提供することができる。なお、外管 1 1 の内部を 5 0 k P a の窒素雰囲気気設定した場合、効率が 1 2 0 L P W を超える範囲でのみ、2 ～ 3 L P W 程度の効率低下が生じるため、外管 1 1 の内部は 1 k P a 以下の減圧状態に設定することが好ましい。

20 実施例 1 ～ 3 のランプでは、P r、N a、およびC aのハロゲン化物としてヨウ化物を用いたが、P r、N a、およびC aの臭化物または、P r、N a、およびC aのヨウ化物および臭化物の組み合わせを用いてよい。このような場合にも、高効率かつ良好な演色性を兼ね備え、調光特性に優れたメタルハライドランプを提供すること
25 ができる。

 〔発光管の形態〕

前述したように発光管 20 は、図 1 および図 2 に示す形態とは異なる他の幾何学的形状を有していてもよい。

図 6 (A) ~ 図 6 (G) は、発光管 20 が採用しえる種々の形態の例を示しており、発光管の長軸に沿った断面図である。管壁内表面および管壁外表面は、発光管の長軸を回転軸とする回転体の表面であるが、ここでは必ずしも必要でないので図示しない。

このような管壁内表面の内径 D は、電極間の（すなわち、電極先端間距離 L にわたる）断面図の内面積を求めて、この面積を L で除算することにより求めることができる。他の種類の内表面は、その内径を求めるために、より煩雑な平均化手順を必要とする場合があり得る。

以下、各発光管の形状の説明とそれぞれの発光管を用いた時の特長を記す。この時、発光管形状以外の条件は等しい。

図 6 (A) は、発光管中央部の断面が楕円形である発光管を示す。

図 6 (B) は、発光管中央部の両端が平坦となるように切断された、直円柱の断面を有する発光管を示す。この発光管形状は、点灯中の色温度の変化が小さいといった特徴を持つ。よって、発光色の変化が気になる場合に特に有効である。

図 6 (C) は、発光管中央部の両端が半球であり、発光管中央部の側面が凹状となる断面を有する発光管を示す。

図 6 (D) は、発光管中央部の両端が半球となるように切断された直円柱の断面を有する発光管を示す。

図 6 (E) は、発光管中央部の両端が半球であり、発光管中央部の側面が楕円形である断面を有する発光管を示す。

図 6 (F) は、実施例 1 および 2 で使用した形状である。

図 6 (G) は、発光管中央部の両端の直径が大きく、かつ、平坦

となるように切断された直円柱の断面を有する発光管を示す。

図6(A)と図6(E)の発光管は、大量に生産した場合の色温度の個々ばらつきが特に少ないといった特徴を持つ。そのため、大量に天井照明などで使用され、色温度バラツキが目立つ場合は、特に好ましい発光管形状となる。

図6(C)と図6(G)の発光管は、始動時の光立ち上がりが早いといった特徴を持つ。設計にもよるが、定格光出力に達するまでの時間が10~20%程度短くできる。また、水平点灯時のアーク湾曲が特に少なく、点灯時のちらつきが特に少ないランプを得ることができる。

図6(D)と図6(F)の発光管は、点灯中の色温度の変化がもっとも少ないランプを得ることができる。

図6(B)の発光管は、構造が簡単なため生産コストが低いといった特徴がある。

さらに別の多くの構成が可能である。各構成は、それぞれ異なる理由から望ましい形態とされる。従って、各構成はそれぞれ利点および欠点を有する。つまり、特定の活性材料および他のランプ特性を考慮した場合には、多くの構成のうちある所定の発光管の構成が、他よりも多くの利点を有することになる。図6(A)~図6(F)に示すいずれの発光管構成においても、放電領域に提供される、本発明によるイオン化可能材料を用い、かつ、電極間距離 L と直径 D とが上述の関係（すなわち、 $L/D \geq 1.0$ ）を満たす場合に、従来に比べて高いランプ効率を有するアーク放電ハロゲン化金属ランプが得られる。

なお、実施例1、2、3は発光管20内に水銀を封入した場合の結果のみ記載したが、無水銀とした場合についても同様に本発明の

効果を得ることができる。

本実施例 1、2、3 では、定格電力が 150W のランプであるが、本発明のメタルハライドランプの定格電力は 150W に限定されるものではない。定格電力が上昇すると、全消費電力に対する電極ロスなどのロス電力の割合が減少するために、ランプの発光効率は上昇する。これに対して、定格電力が低下すると、ロス電力の割合が増加するため発光効率は低下する。よって、本実施例の発光効率は、定格電力が 150W 程度のランプについての値であり、ランプの定格電力によって、その値は異なるが、効果には関係なく相対的に従来ランプと比較して発光効率が改善されたランプを得ることができる。

このように本発明によれば、従来に比べて高いランプ効率と良好な演色性を両立したメタルハライドランプが実現できる。さらに、本発明のメタルハライドランプはハロゲン化カルシウムとハロゲン化プラセオジムの混合による優れた効果として、最冷点温度の変動による影響が少ない設計になっており、調光時の色安定性に対しても有利に働く。

産業上の利用可能性

本発明にかかるメタルハライドランプは、効率および演色性の両方に優れ、しかも、製造時の特性バラツキや寿命中の特性変化が少なく、広い範囲で調光可能である。このため、本発明のメタルハライドランプは、街路灯照明などの屋外照明、高天井照明などの屋内照明として有用であり、店舗照明にも好適に使用され得る。

請 求 の 範 囲

1. セラミックから形成された発光管と、一対の対向する電極とを備えたメタルハライドランプであって、

5 前記発光管の内部に封入されたPr（プラセオジウム）のハロゲン化物、Na（ナトリウム）のハロゲン化物、およびCa（カルシウム）のハロゲン化物を有しており、

前記Prのハロゲン化物の封入量Hp[mol]、前記Naのハロゲン化物の封入量Hn[mol]、および前記Caのハロゲン化物の封入量Hc[mol]が、

$$0.4 \leq Hc/Hp \leq 15.0$$

および

$$3.0 \leq Hn/Hp \leq 25.0$$

の関係を満たす、メタルハライドランプ。

15

2. 前記Prのハロゲン化物、前記Naのハロゲン化物、および前記Caのハロゲン化物の封入量は、いずれも、 1.0 mg/cm^3 以上である、請求項1に記載のメタルハライドランプ。

20

3. $0.4 \leq Hc/Hp \leq 4.7$ である、請求項1に記載のメタルハライドランプ。

4. $11.9 \leq Hc/Hp \leq 15$ である、請求項1に記載のメタルハライドランプ。

25

5. 前記発光管の内径をD (mm)、前記電極先端間距離をL (mm)としたとき、 $4 \leq L/D \leq 9$ の関係を満たす、請求項1に記載のメタルハライドランプ。


5 6. 前記発光管を収納する外管を備え、
前記発光管と前記外管との間が1 kPa以下の減圧状態に保たれている請求項1に記載のメタルハライドランプ。

7. 平均演色評価数Raが70以上、ランプ効率が100LP
10 W以上である、請求項1に記載のメタルハライドランプ。

8. 請求項1から7のいずれかに記載のメタルハライドランプと、
前記メタルハライドランプの調光を行なう手段と、
15 を備えた照明装置。

9. 前記手段は、前記メタルハライドランプの電極に電力を供給する電子安定器を有し、
前記電子安定器は、前記電力を定格の25%から前記定格までの範囲で調節することができる、請求項8に記載の照明装置。
20

図 1






図3




図4

図5




図6





図7



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

 International application No.
 PCT/JP2004/010789

 A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
 Int.Cl.⁷ H01J61/20, H01J61/88

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

 Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
 Int.Cl.⁷ H01J61/00-61/98

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2004
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2004	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2003-187744 A (General Electric Co.), 04 July, 2003 (04.07.03), Full text; all drawings & US 2003/0102808 A1 & GB 2387267 A	1-9
A	JP 2003-86131 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 20 March, 2003 (20.03.03), Full text; all drawings & EP 1271613 A2 & US 2003/0025453 A1	1-9
A	JP 2000-511689 A (Koninklijke Philips Electronics N.V.), 05 September, 2000 (05.09.00), Full text; all drawings & WO 1998/045872 A1	1-9

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

 Date of the actual completion of the international search
 26 October, 2004 (26.10.04)

 Date of mailing of the international search report
 09 November, 2004 (09.11.04)

 Name and mailing address of the ISA/
 Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))
Int. Cl.⁷ H01J61/20, H01J61/88

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))
Int. Cl.⁷ H01J61/00-61/98

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年
日本国公開実用新案公報 1971-2004年
日本国登録実用新案公報 1994-2004年
日本国実用新案登録公報 1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 2003-187744 A (ゼネラル・エレクトリック・カンパニー) 2003.07.04, 全文, 全図 & US 2003/0102808 A1 & GB 2387267 A	1-9
A	JP 2003-86131 A (松下電器産業株式会社) 2003.03.20, 全文, 全図 & EP 1271613 A2 & US 2003/0025453 A1	1-9
A	JP 2000-511689 A (コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ) 2000.09.05, 全	1-9

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

26.10.2004

国際調査報告の発送日

09.11.2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

河原 英雄

2G

8506

電話番号 03-3581-1101 内線 3225

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
	文, 全図 & WO 1998/045872 A1	